

Технические характеристики ПЭВД марки 15303-003.

Наименование показателя	15303-003		
	Высший сорт	Первый сорт	Второй сорт
Плотность, г/см ³	0,9205±0,0015		
Показатель текучести расплава (номинальное значение) с допуском, г/10 мин.	0,3±30		
Разброс ПТР в пределах партии, %, не более	±6	±12	±15
Количество включений, шт., не более	2	8	30
Технологическая проба на внешний вид пленки	А или В	В	С
Стойкость к растрескиванию, ч, не менее	500		
Предел текучести при растяжении, Па, не менее	98x10 ⁵		
Прочность при разрыве, Па, не менее	137x10 ⁵		
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	600		
Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более	0,4	0,6	0,6
Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше	1		

Для изготовления напорных труб, фитингов, формирования выдувных изделий, для плёнок и плёночных изделий общего назначения, термоусадочных плёнок, мешков