ОАО "НАФТАН"
POLYMIR
завод "ПОЛИМИР"

Технические характеристики ПЭВД марки 15803-020.

Показатели	Марки					
			15803-020			
Плотность, г/см^3			0,9190 ±0,002			
Показатель текучести расплава, г/10 мин.			2,0 ±25%			
Количество включений, шт., не более			2			
Разброс показателей текучести расплава, %, в пределах партии			±6			
Стойкость к растрескиванию, ч, не менее			-			
Технологическая проба на внешний вид пленки			В			
Предел текучести при растяжении, МПа, не менее			9,3			
Прочность при разрыве, МПа, не менее			11,3			
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее			600			
Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более			0,4			
Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше			1			

Для получения литьевых, выдувных изделий и пленок общего назначения.