



ОАО "САЯНСКХИМПЛАСТ"

ПАСПОРТ № 3668

## ПОЛИВИНИЛХЛОРИД СУСПЕНЗИОННЫЙ САЯНСКИЙ

ТУ 2212-012-46696320-2008

Масса с пилотоматериалом (т)	<u>59.237</u>	Партия №	<u>Б2589</u>
Масса брутто(т)	<u>59.018</u>	Вагон №	<u>55719272</u>
Масса нетто(т)	<u>58.800</u>	Дата изготовления	<u>11.07.2014</u>
Вид тары	<u>биг-беги по 700 кг</u>	Дата выдачи паспорта	<u>16.07.2014</u>
Кол-во мест	<u>84 шт</u>		

№ п.п. Наименование показателей	Метод испытаний	Нормы для марки СИ-70	Результаты проведённых испытаний
1. Внешний вид: цвет	ГОСТ 14332-78	Однородный порошок белого цвета	Соответствует
Количество загрязнений и посторонних веществ, шт, не более	ISO 1265:2007	6	4
2. Значение К	ГОСТ 14040-82	70 ± 1	70
3. Насыпная плотность г/см <sup>3</sup>	ISO 60:1977	0,48 - 0,54	0,49
4. Остаток после просева на сите с сеткой № 0315, % не более	ISO 4610:2001	0,1	0
5. Остаток после просева на сите с сеткой № 0063, %, не менее	ISO 4610:2001	95	95
6. Масса поглощения пластификатора, г на 100г ПВХ, не менее	ISO 4608:1998	25	26
7. Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	ISO 1269:2006	0,3	0,2
8. Сыпучесть, с, не более	ГОСТ 25139-93	15	9
9. Массовая доля винилхлорида, млн-1, не более	ГОСТ 25737-91	0,5	<0,5
10. Термостабильность плёнки при 160 С. мин, не менее	ТУ2212-012-46696320-2008 п.5.2	45	65

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Качество соответствует ТУ 2212-012-46696320-2008

МАРКА СИ-70

Инженер-лаборант  
(лаборант)

Мастер сменный